

Udržiavanie čistoty je u moderných drevených podláh veľmi jednoduché. Len podlahy s prírodným olejom vyžadujú čistenie na vlhko a pravidelnú, nie však náročnú údržbu. Je však potreba použiť správne prostriedky k údržbe (viď tabuľka dole a na strane 47).

## Čistenie a regenerácia podláh

Povrch	Prvé ošetrenie po pokládke	Suché čistenie	Vlhké čistenie	Údržba	Doporučenie
<b>Saténový lak / Matný lak</b>	Nie je nutné	 Pri mienom znečistení vysať alebo utrieť prach	 Pri znečistení zotrieť prípravkom Kährs Cleaner, zriedeným s vodou. <b>Dôležité: zotrieť len vlhkou handričkou</b>	Nie je nutné Podľa potreby vodou zriedený prípravok Kährs Parquet Polish (710520, 710539)	Podľa potreby 2 x ročne
Prírodný olej v rozsahu obytných priestorov (vlastnoručná údržba)	 <b>Kährs Satin Oil</b> (ručne alebo blokátorom) str. 47			 <b>Kährs Satin Oil</b>	1-2 x ročne
Prírodný olej v rozsahu objektov (údržba pomocou stroja)	 <b>Kährs Satin Oil</b> (čistiacim strojom a tkaninou pod mäkkým padom) str. 47			 <b>Kährs Satin Oil</b>	3-4 x ročne

Pre zachovanie kvality podláh a príjemnému pocitu pri bývaní prispieva zdravá klíma v miestnosti, tj. teplota 18 – 22 °C a vlhkosť vzduchu 40 – 60%. Behom vykurovacej sezóny je možné použiť elektrický zvlhčovač vzduchu.

## Oživenie a oprava

Povrch	Odreté miesta alebo jemné škrabance	Škrabance alebo trhliny
<b>Saténový lak / Matný lak</b>	 <b>Prípravok pre oživenie podlahy Kährs Lacquer Refresher</b>	 <b>Retuš Touch-Up Kährs str. 48</b>
<b>Prírodný olej</b>	 <b>Prípravok Kährs Satin Oil</b>	 <b>Retuš Touch-Up Kährs str. 48</b>
<b>Prírodný olej *</b>	 <b>Prípravok pre oživenie podlahy Kährs Oil Refresher</b>	 <b>Retuš Touch-Up Kährs str. 48</b>
<b>Tip:</b>	Nanášajte mäkkou vlhkou bavlnenou handričkou v pruhoch v smere vlákien dreva.	Naneste štetcom nasadzovacieho uzáveru. Po 10-15 minútach zotrite zvyšky.

Návod na ošetrovanie podláh Kährs s prírodným olejom: Odporúčame používať prípravok Satin Oil Kährs.

\* V prípade, že už používate prípravok Kährs Oil Refresher, je nutné naďalej používať iba tento prípravok!

## Renovácia

Drevené podlahy majú mimoriadne dlhú živostnosť, preto môžu byť renovované. Po niekoľkoročnom používaní je možné namáhaný povrch obnoviť zbrúsením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku alebo oleja). Na odstránenie hlbších stôp po používaní väčšinou stačí vykonať hrubé zbrúsenie brúsnym pásom o zrnitosti 60. Potom nasleduje jemné zbrúsenie so zrnitosťou 80 a 100. Pri dýhovaných podlahách Linnea je možné lak len zdrsniť, ale v žiadnom prípade obrúsiť. Tu je potrebné vykonať renováciu skôr než dojde k poškodeniu vlastnej dýhovanej vrstvy. Pritom sa obnoví len lak. Táto metóda je odporúčaná i v prípade, že majú byť dlhodobo zachované kefované a morené (farbené) povrchy. Vyššie uvedené „dodatkové lakovanie“ možno upraviť i pri podlahách položených v extrémne zaťažovaných verejných objektoch. Taktiež podlahy Kährs s moreným kefovaným povrchom alebo skosenými hranami sa môžu renovačným zbrúsením premeniť na hladké podlahy v prirodzenej farbe dreva. Kefované povrchy a skosené hrany vyžadujú trochu hrubšie základné zbrúsenie.